

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TKANIN GIOFEX:

Specyfikacja:

- skład: 100% akryl;
- waga: 300gr/m²;
- szerokość rolki 120 cm;
- długość rolki: 60 m;
- odporność na przemakanie: 35mm w słupie;
- pochodzenie: Hiszpania;
- test rozpylania (ISO 4920): 5;
- akryl barwiony w masie;
- odporność na UV: 7-8/8;
- akryl o wysokiej wodoodporności: Obróbka Duraclean dla większej odporności na zabrudzenia
- budowa: osnowa 30 przedz/cm, wątek 15 przedz/cm;
- siła zrywająca: osnowa 140; wątek 90;
- siła rozdarcia: osnowa 3,5; wątek 2,5;
- biocydy (zawiera środek biobójczy z atestem, substancje czynne: oktyl):
 - odporny na blaknięcie;
 - wodoodporny;
 - odporny na plamy;
 - odporny na pleśń;
 - oddychający;

Cechy:

- trwałość kolorów,
- wysoka odporność na działanie światła i czynników atmosferycznych,
- odporność na rozdarcia pod względem dużych naprężeń,
- przepuszczalność powietrza przy jednoczesnej odporności na wodę;

Czyszczenie i impregnacja tkanin:

- ramiona markizy powinny być zamontowane tak, aby poszycie było maksymalnie naciągnięte, dzięki temu, zapobiegniemy tworzeniu się kieszeni wodnych podczas silnych opadów deszczu;
- podczas silnego wiatru, jeżeli tylko mamy możliwość powinniśmy złożyć markizę;
- w przypadku opadów deszczu, markiza może zostać rozwinięta, należy jednak pilnować, aby wilgotny materiał markizy nie był zwinięty przez dłuższy czas, gdy tylko to możliwe rozwin markizę, w celu wyschnięcia tkaniny;
- płótno posiada specjalną powłokę, która spowolnia brudzenie się tkaniny. Jest to zaleta, biorąc pod uwagę zwiększone opady deszczu, smog i mocne słońce;
- standardowa konserwacja tkaniny markizowej polega na usunięciu wszystkich cząsteczek brudu i deszczu za pomocą odkurzania, zdmuchiwania, trzepania i szczotkowania tkaniny;
- można czyścić tkaniny za pomocą myjki ciśnieniowej;
- w przypadku tłustych plam i odcisków palców na markizie, zalecamy użycie wody z mydłem/płynem do naczyń w niewielkiej ilości;
- gdy na tkaninie pojawią się smugi po wodzie, należy dokładnie wytrzeć tkaninę i delikatnie

przetrzeć powierzchnię wilgotną szmatką;

- do czyszczenia tkaniny nigdy nie należy używać detergentów i innych środków chemicznych do tego nie przeznaczonych;

- po czyszczeniu tkanin należy zastosować impregnat do akrylu rozpylając na wierzchnią warstwę tkaniny;